SCHEDA TECNICA

TCV034 WATERPROOF

Adesivo a base acetovinilica in dispersione acquosa per assemblaggio.

CARATTERISTICHE

- Classe di durabilità D4 (UNI EN 204), monocomponente pronto all'uso
- Buona distendibilità
- Media viscosità

DATI TECNICI

Base:	Polimero vinilico
Aspetto e colore:	Liquido – bianco latte
Viscosità Brookfield, 20rpm (DIN EN ISO 2555):	ca. 7000 mPa.s
pH a 20°C:	ca. 3
T.M.F.	ca. 3 °C
Tempo aperto:	ca. 10 min

APPLICAZIONI

TCV034 WATERPROOF viene impiegato per l'incollaggio di masselli ove sia richiesta resistenza all'umidità, es. serramenti, infissi, mobili da giardino, pavimenti pre-finiti, ecc. Può venire applicato mediante diversi sistemi, strettoio, presse, alta frequenza. Rientra nella classe di durabilità D4 secondo la norma UNI EN 204.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Temperatura dell'ambiente, dell'adesivo e dei materiali:	> 18 °C
Umidità del materiale	8-12 %
Tempo di pressatura	8-25 min. a 20°c

Per la sua particolare formulazione, l'adesivo tende ad ispessire nel tempo; una moderata agitazione prima dell'uso o il passaggio attraverso la pompa ripristinano la viscosità iniziale. Le caratteristiche di adesione non subiscono varazione.

STOCCAGGIO

3 mesi se correttamente conservato in ambiente fresco e asciutto (15 – 25 °C) negli imballi originali.
Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a +10°C. È comunque consigliato effettuare una buona rotazione degli stock.

Ultima revisione: marzo 2016